Distrilis
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDA.
Rua Vasco da Gama, 373 – Alapraia • 2765-512 Estoril
Telfs.: 21 927 12 13 - 21 927 04 86 - Tlm.: 96 692 31 61 - 91 491 04 21 - Fax: 21 967 14 20 - www.distrilis.pt - geral@distrilis.pt - comercial@distrilis.pt
Contribuinte n.º 501 920 315 - Sociedade por Quotas - Cap. Social 50.000,00 Euros - Mat. Cons. Reg. Com. Amadora n.º 5825

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PRODUTOS
AO SERVIÇO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
ISQUIMICA
Desde 1976

DISPRAD

Promotor de adesão de argamassas

Composição:

DISPRAD é uma dispersão aquosa, para adicionar às argamassas de cimento, composta de resinas estireno acrílicas emulsionadas, conservantes, anti espumantes e coalescentes.

Propriedades:

DISPRAD é uma resina de base aquosa destinada a promover e aumentar a adesão de todo o tipo de argamassas.

Permite uma ótima aderência em argamassas ou betões antigos, betões e poliuretanos expandidos, esferovite, tijolos, madeira, etc.

DISPRAD é compatível com todo o tipo de cimentos ; (portland, alto forno, etc.), possuindo um elevado poder penetrante em todos os locais onde se pretenda aplicar argamassas, facilitando desta forma a sua adesão.

A sua aplicação torna-se bastante rentável porque evita desperdícios de argamassa, e facilita o trabalho de reboco, reduzindo a mão de obra.

DISPRAD torna as argamassas "gordas" e pastosas, garantindo desta forma mais tempo útil para poder trabalhar no assentamento de azulejos ou ladrilhos e fazer as respectivas correcções.

Melhora a cristalização do cimento, tornando as argamassas mais resistentes às humidades e salinidade.

Campo de Aplicação:

DISPRAD é aconselhado para junção às argamassas de cimento promovendo a adesão em rebocos novos ou antigos, placas de betão armado, colagem de peças de cerâmica, pedra, mármores, etc.

Características:

Aspeto: Líquido
Cor: Branco
Aroma: Inodoro
Conteúdo de sólidos: > 25,0
pH: 7,0 - 8,0
% Matéria Activa: 29,0 - 31,0

Modo de Emprego:

DISPRAD deve ser adicionado às argamassas feitas manualmente com os utensílios correntes ou através de betoneiras, utilizando 125 a 250 ml por cada saco de cimento empregue.

Recomenda-se a mistura na primeira água da betoneira, juntando seguidamente os inertes grossos, o cimento e finalmente os restantes inertes.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais, evitando um longo tempo de permanência em stock.

Precauções:

No manuseamento de DISPRAD deve usar-se luvas de proteção.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

A QUALIDADE GARANTE O INVESTIMENTO