

TINTEX - LIS

Membrana elástica impermeabilizante para exterior

Composição:

Tintex - Lis é um revestimento impermeabilizante, de elasticidade permanente e grande durabilidade, composto à base de copolímeros acrílicos, sem produtos betuminosos, conservantes e estabilizantes.

Características:

Aspecto: Pastoso

Brilho: Acetinado

Densidade: 1,250 Kg/dm³ ± 50 gramas

Teor em sólidos: 50 - 55 %

Rendimento: 0,75 a 1,00 Kg/m².

Resistência à tracção: 3,5 Kg/cm² ± (Ao fim de 15 dias)

Cores: Branco, Salmão e Tijolo. Outras cores quantidades superiores a 250 Kgs.

Propriedades:

Tintex - Lis é um revestimento aquoso, impermeável à água, e com boa permeabilidade ao vapor de água, permitindo, quando seco, a respiração das paredes. Tintex - Lis aplicado em camadas espessas, oferece excelente protecção decorativa, de brilho acetinado, alta flexibilidade, acompanhando as pequenas fissuras resultantes do envelhecimento das superfícies. Tem elevada tixotropia possibilitando pinturas espessas, estáveis mesmo em superfícies verticais.

Campo de Aplicação:

Tintex - Lis é aconselhado para impermeabilização ou reparação de coberturas, empenas ou fachadas com acabamento de cimento, betonilha, mosaico cerâmico, fibrocimento, etc. Pode ainda ser utilizado em todos os tipos de paredes exteriores, proporcionando boa impermeabilização à água vinda do exterior e boa permeabilidade ao vapor de água, quando seca.

Modo de Emprego:

Tintex - Lis aplica-se em duas demãos com trincha ou com rolo. Pode diluir-se com água. Na primeira demão pode utilizar-se uma diluição de aproximadamente 10% de água. Na segunda demão convém aplicar puro. A secagem de Tintex-Lis é de aproximadamente 6 horas, recomendando-se no entanto um período mínimo de 24 horas entre a 1ª. e a 2ª. demãos. Para que se obtenham melhores resultados, deve o Tintex-Lis ser aplicado uniformemente de modo que a camada fique bastante espessa. Cada demão deve ser aplicada em sentido diferente, para nestas condições, o filme da tinta, acompanhar sem roturas as pequenas fissuras. Se desejar um acabamento decorativo picado, deve utilizar um rolo adequado.

Deve ter-se em atenção que nunca deve aplicar o Tintex-Lis em tempo de chuva ou grande neblina, e as superfícies a tratar devem estar isentas de areias soltas, poeiras ou gorduras, para facilitar a aderência do produto.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA